

**TECHNICKÝ LIST****STŘÍBRNÁ NA DISKY**

Objednací číslo:	26104
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / lak
Obecná charakteristika:	Pro zdobení a opravy ocelových a lehkých kovových ráfků a poklic.
Vlastnosti produktu:	<ul style="list-style-type: none">• Rychle schnoucí.• Dobré krytí• Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům• Nebledne a je odolný vůči UV záření• Trvalý lesk• Dobrá tvrdost povrchu• Odolné proti opotřebení a poškrábání• Vynikající přilnavost

Technická charakteristika:

Obsah:	500 ml
Základ:	Akrylátová pryskyřice
Obsah VOC:	přibližně 90% w/w
Pevný obsah:	přibližně 10% w/w
Krytí:	4 až 5 ráfků/poklic, přibližně 1 ráfek/poklice
Suchý na prach:	po 5 až 10 minutách
Tack free:	po 10 až 20 minutách
Ztuhlý/znovu přestříkatelný:	po 2 hodinách
Žáruvzdorná:	do 110°C

Použití:

Před použitím si pozorně přečtete pokyny na obalu a postupujte podle toho

Před použitím:

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch zbruste. Naneste vrstvu spreje Chamaeleon primer, který je vhodný pro povrch. Po usušení

zbruste základní vrstvu (zrno 600).

Použití:

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měla být cca 25 až 30 cm.

Aplikace:

Lak naneste v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy vždy sprej protřepejte.

Po použití:

Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Balení:

500 ml

Bezpečnostní informace:

Přečtěte si prosím příslušný bezpečnostní list

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:

objednavky@son-web.cz

*Pro informace o bezpečnosti viz **Bezpečnostní list**.*