

TECHNICKÝ LIST

Revize dne: 27.4.2021

CHAMALEON AKRYLOVÝ SPREJ

Objednací číslo:	26204 (černá matná), 26205 (černá polomat), 26206 (bílá matná), 26214 (černá lesklá) 26414 (bílá lesklá)
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / čirý nátěrový materiál, lak
Obecná charakteristika:	Pro ošetřené i neošetřené povrchy ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů.
Vlastnosti produktu:	<ul style="list-style-type: none">• Rychle schnoucí.• Dobré krytí• Trvalý lesk• Nebledne a odolný vůči UV záření• Dobrá tvrdost povrchu• Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním podmínkám• Odolné proti opotřebení a poškrábání• Vynikající přilnavost
Technická charakteristika:	
Obsah:	500 ml
Základ:	Akrylátová pryskyřice
Barva:	černá
Obsah VOC:	přibližně 91% w/w
Pevný obsah:	přibližně 9% w/w
Krytí:	1,5 až 2 m ² přibližně 0,5 m ²
Suchý na prach:	po 5 až 10 minutách
Bez lepivosti:	po 10 až 20 minutách
Ztuhlý/znovu přestříkatelný:	po 2 hodinách
Žáruvzdorná:	do 110°C



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Použití:

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho

Před použitím:

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch zbruste. Naneste vrstvu spreje Chamaeleon primer, který je vhodný pro povrch. Po usušení zbruste základní vrstvu (zrno 600).

Použití:

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm. Lak naneste v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy vždy sprej protřepejte.

Po použití:

Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Bezpečnostní informace:

Přečtěte si prosím příslušný bezpečnostní list

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list*.*