

TECHNICKÝ LIST

LASER SUPREME CUT

Číslo výrobku:	49931, 49932
Barva:	bílá
Použití:	Autoopravárenství/Výrobky pro péči o automobily
Obecná charakteristika:	Laser Supreme cut byl speciálně vyvinut pro detailisty, pro aplikace na použitých a zvětralých lakovaných plochách! Díky vynikajícímu a extrémnímu řezu a také vynikajícím vlastnostem vysokého lesku během několika sekund, odstraní i ty nejhlubší a nejzávažnější nedokonalosti laku.

Fyzikální vlastnosti a analytická data:

Fyzikální stav:	Pasta
Zápach:	charakteristický
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	100
Bod vzplanutí:	>100 °C
Teplota vznícení ve °C:	>200
Hodnota VOC:	
pH:	7,8
Viskozita:	12000-18000 mPa s
Relativní hustota:	1,02 g/cm ³

Technická data:

Řezný výkon	6 - extrémní
Úroveň lesku	4 - vysoká
Úroveň ochrany	žádná
Brusný papír	P1200-1500
Typ laku	Konvenční lak ✓ Lak odolný vůči poškrábání X
Stáří laku	Použitý lak ✓ Čerstvý lak ✓
Aplikace	Ruční ✓ Strojní ✓
Rychlost leštičky	Rot. 1500 -2000 RPM Ex. 2000 -10000 RPM



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Aplikace:

Laser Supreme Cut lze použít na rotačních a orbitálních leštičkách s vysokým zdvihem. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít velmi tvrdý nebo tvrdý lešticí kotouč.

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Skladovatelnost a podmínky skladování:

Doba použitelnosti: 2 roky

Skladovací teplota: 15 °C – 25 °C.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:

objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz [Bezpečnostní list](#).