

**TECHNICKÝ LIST****BASE COAT**

Objednací číslo: **1L:51001, 51002, 51003**
3L:51011, 51012, 51013

Určený způsob použití: Opravy automobilů / Báze

Obecná charakteristika: Akrylátový Base Coat byl speciálně vyvinut jako konečný nástřik nebo pro podstřík osobních automobilů, autobusů, komerčních vozidel, strojů, motocyklů a těžkých nákladních vozidel na připravený podklad. Přelakováním 2K-HS-bezbarvým lakem a 2K-MS bezbarvým lakem se získá vysoce lesklý nátěr odolný vůči povětrnostním vlivům. Spotřeba: 7 - 9 m²/l.

Technické parametry:

Odstín			
Poměr ředění		2 : 1 objemově s ředidlem	
Tužidlo			
Ředidlo		Ředidlo	
Viskozita při 20°C		16-18 s 4 mm DIN	
Aplikace	tlak	Průměr trysky	Počet vrstev
Středotlaká pistole	3 – 4 bary	1,3 – 1,4 mm	2-(3)
HVLP	2,5 – 3 bary	1,3	2 - (3)
	(max tlak v trysce 0,7 baru)		
Doba zpracovatelnosti		-	
Tloušťka vrstvy suchého filmu		15 – 20 mm	
Doba schnutí / časový interval mezi vrstvami		2 – 5 min mezi nástřiky	
Doba schnutí při teplotě 20° C		Doba	Suchý na
		přelakování	prach
		Po 10 – 15 min lze přelakovat bezbarvým lakem	Plně vytvrzené

Zvláštní poznámky:

Podmínky zpracování: od + 10 °C do 75 % relativní vlhkosti vzduchu.

Nepoužívejte přímo na staré termoplastické barvy!



CHAMÁLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÁLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

***Dašší informace neuvedené v technickém listu si vyžadujte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list.****