

TECHNICKÝ LIST

CHAMÄLEON ZINK-ALU SPREJ

Objednací číslo:	26722
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / Základní nátěr / Lak
Obecná charakteristika:	Základní nátěr pro pozinkované díly a povrchy, které byly poškozeny svařováním, broušením, vrtáním, dopravou atd., a které je potřeba opravit nebo přizpůsobit barevnému odstínu. Vhodný také jako vynikající protikorozní ochrana kovových povrchů a pro barevné kovy. Vhodný také pro povrchy s omezeným obsahem hliníku. Pro větší kovové povrchy, které jsou obzvláště vystavené korozi, použijte ZINK SPREJ.

Vlastnosti:

- Ochrana proti korozi
- Tepelně odolný do 300°C
- Odolný vůči měnícím se teplotám
- Dobře se roztéká.
- Po zaschnutí je přelakovatelný acrylovými, NC a syntetickými laky.

Technická charakteristika:

Na bázi pojiva:	Epoxyester
Barva:	stříbrně-kovová, podobně jako galvanizace
Zápach:	solvent
Stupeň lesku:	saténové matné, jako kov
Účinnost:	v závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400ml vystačí pro 1,5 m ² krycí vrstvy
Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):	Vysušování prachu: po cca 15 minut Suchý na dotek: cca 60 minut

Vytvrzeno: po cca 12 hodinách

Doba sušení závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.,

Teplotní odolnost:	až do 300 °C
Doba skladování:	10 let, pokud je vhodně skladováno (= 10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60 %)
Velikost:	aerosolové plechovky, maximální možný objem 400 ml.

Životní prostředí a značení:

Ekologicky šetrné:

Zinc-Alu sprej je 100 % bez těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace:

Pouze zcela prázdné plechovky lze dát do recyklačního kontejneru nebo do nádoby vhodné na recyklační odpad. Plechovky, které nejsou prázdné, by měly být odstraněny jako „speciální odpad“.

Označení/Označování:

Všechny výrobky vyhovují platným předpisům o označování podle směrnice 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300, stejně jako pokyny pro aerosol 75/324 EWG ve skutečně platné verzi.

Aplikace:

- Objekt, který chcete opravovat, musí být čistý, suchý bez rzi a odmaštěný.
- Plechovku důkladně protřepejte cca 2 minuty.
- Test spreje proveďte na málo viditelném místě.
- Aplikujte několik rychlých nátěrů.
- Stříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
- Může být použit samostatně. Před použitím je možné aplikovat vrchní nátěr.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz

*Pro informace o bezpečnosti viz **Bezpečnostní list**.*