

TECHNICKÝ LIST**FAST FINISH - RYCHLÝ DOKONČOVACÍ TMEL**

- Objednací číslo:** 15525
- Barva:** zelená
- Použití:** pro autoopravárenský průmysl/povrchová úprava
- Obecná charakteristika:** Tekutý 2K polyesterový jemný tmel se sníženou měrnou hmotností. Vyplňuje případné jemné póry a vyrovnává drobné nerovnosti. Vyznačuje se tím, že barevně indikuje proces zasychání. Rychlý dokončovací tmel během fáze vytvrzení usnadňuje vizuální kontrolu procesu schnutí díky změně barvy od zelené po béžovou. Po zaschnutí má tento tmel hladký, lesklý a uzavřený povrch a vyznačuje se také výbornou brousitelností. Přílnavost k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným podkladům, GRP a dřevu.

Proces přípravy nátěru:

Tužidlo: tužidlo P

Míchací poměr: barva + tužidlo 100:2 dle váhy

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 3-4 minuty

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %. Tmel na bázi polyesteru již nevytvrzujete při teplotě nižší než +10 °C.

Sušení	brousitelné
Teplota podkladu 20 °C	15-20 minut
Teplota podkladu 60 °C	5-10 minut

Tipy na zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch mírně zdrsňte. Odstraňte staré laky a základní nátěry, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Neaplikujte na termoplastické nebo kyselé produkty např. wash primer. Tmel dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3% tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy.



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být natřen. Zrezlá místa odstraňte až na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P80/150. Po zaschnutí použijte brusný papír P150/240 pro broušení za sucha. Před aplikací tmelu celý povrch zmatněte brusným papírem na sucho P240/360.

V případě použití tmelu na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. Nepřetírejte bez izolace povrchu 1K a 2K plničem. Rychlý tmel lze brousit pouze za sucha.

Regulace VOC:

Limitní hodnota EU: Kategorie B/b 250 g/l

Tento produkt obsahuje max. 10 g/l.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.