

**TECHNICKÝ LIST****ŽÁRUVZDORNÝ SPREJ**

Objednací číslo:	26601 (černá), 26602 (stříbrná)
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / příprava
Obecná charakteristika:	Vysoce kvalitní lak pro ošetřené i neošetřené povrchy, které jsou vystaveny velmi vysokým teplotám.
Vlastnosti produktu:	<ul style="list-style-type: none">• Odolné vůči teplu.• Vynikající přilnavost• Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům
Technická charakteristika:	
Obsah:	400 ml
Základ:	silikonová pryskyřice
Obsah VOC:	přibližně 84% w/w
Pevný obsah:	přibližně 16% w/w
Lesk:	satén matný
Krytí:	1,25 až 1,75 m ²
Suchý na prach:	po 5 až 10 minutách
Bez tužidla:	po 10 až 15 minutách
Odolné vůči teplu:	po 30 až 60 minutách (160°C) do 800°C
Použití:	Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho
Před použitím:	Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch zbruste. Neaplikujte žádný primer.
Použití:	Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek.



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měla být cca 25 až 30 cm. Lak naneste v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy vždy sprej protřepejte. Při pokojové teplotě nechte schnout 1 hodinu. Poté zahřívejte 30 až 60 minut (160°C), aby se vrstva nátěru vytvrdila. Během procesu vytvrzování laku vzniká kouř.

Po použití:

Po použití vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***