

TECHNICKÝ LIST

SUPER SOFT – PLNÍČÍ UNIVERZÁLNÍ TMEL

Objednací číslo: 15052, 15054, 15055, 15056, 15059

Určený způsob použití: plnič/povrchy

Obecná charakteristika: Pro vyplnění malých nerovností. Všude tam, kde je potřeba použití na velké plochy. Použitelné na pozinkované plechy, hliník a jeho slitiny, železo, ocelové plechy, dřevo, beton a plasty. Rychle vytvrzení umožňuje navazující práci. Díky mikrojemným plnivům lze dosáhnout velmi hladkého povrchu. Lze snadno brousit díky své flexibilní a konstantní struktuře.

Kvalita a vlastnosti:

- Snadná práce
- Vysoká elasticita
- Dobrá přilnavost
- Dobře roztíratelné na velkou plochu, bez pórů
- Snadno brousitelné i po delší době
- Dobrá stabilita i na svislých plochách
- Bez azbestu a silikonu
- Krátká doba vytvrzení
- Jemný povrch díky jemným složkám
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, pohonným hmotám, rozpouštědlům, vodě a odmrazovací soli.

Technická charakteristika:

Základ:	polyesterová pryskyřice s jemnými pigmentovými plnivými
Barva:	okrová
Vůně:	styrol
Konzistence:	měkké, tixotropní
Doba zpracovatelnosti/pracovní doba při 20°C	cca 4 min
Pracovní teplota:	min 12 °C
Doba schnutí (při 20 °C, 50% relativní vlhkost vzduchu)	
Bod vzplanutí:	lze brousit po cca 20-30 minutách přibližně 33 °C (pryskyřice), nelze použít pro tužidlo

Hustota při 20 °C:	tmel 1,7 g/cm ³ , tužidlo 1,15g/cm ³
Přidání tužidla:	2-4 % (optimální směs 2,5 %)
Teplotní odolnost vytvrzeného materiálu:	120 °C

Aplikace:

Před použitím si pozorně přečtete a dodržujte varovné texty na štítku!

- Podklady, které chcete opravit, by měly být čisté, odmaštěné, suché a zbaveny rzi.
- Vezměte požadovanou část tmelu a dobře ji promíchejte s odpovídajícím množstvím tužidla.
- Namíchanou směs naneste v požadované tloušťce vrstvy.
- V případě potřeby můžete brousit brusným papírem P240-400.
- Náradí očistěte ihned po použití, v případě potřeby nitro ředidlem.
- Nevracejte smíchaný materiál do plechovky.
- Po cca. 20-30 minut lze opravené místo vrtat, brousit (brusný papír P80-240), pilovat a natírat.

Životní prostředí a označování:

Šetrné k životnímu prostředí: Produkt neobsahuje 100 % těžkých kovů. Uzávěry a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace: Do recyklovatelného kontejneru nebo vhodného kontejneru by měly být vloženy pouze zcela vyprázdňené plechovky pro opětovné použití. Plechovky, které nejsou prázdné, by měly být zlikvidovány jako „speciální odpad“.

Stabilita při skladování: 18 měsíců, je-li k dispozici vhodné skladování (= 10 ° - 25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60 %) v neotevřeném originálním obalu. Chraňte před přímým sluncem, mrazem a vlhkostí.

Balení:

15052	Super soft – plnicí univerzální tmel	250 g
15054	Super soft – plnicí univerzální tmel	512 g
15055	Super soft – plnicí univerzální tmel	1000 g
15056	Super soft – plnicí univerzální tmel	1850 g
15059	Super soft – plnicí univerzální tmel	4100 g

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.