

TECHNICKÝ LIST**CHAMALEON PLASTOVÝ PRIMER**

- Objednací číslo:** 26014
- Určený způsob použití:** Opravy automobilů / příprava
- Obecná charakteristika:** Vysoce kvalitní rychleschnoucí plastový základní nátěr pro ošetření různých typů plastových povrchů.
- Vlastnosti produktu:**
- Rychle schnoucí.
 - Vynikají přilnavost
 - Lze znovu přestříkat všemi lakovacími systémy
- Technická charakteristika:**
- Obsah:** 400 ml
Základ: polyolefinová pryskyřice
Barva: transparentní
Obsah VOC: přibližně 99 % w/w
Pevný obsah: přibližně 1 % w/w
Krytí: 2 až 3 m²
znovu přestříkatelný: po 10 až 15 minutách
- Použití:**
Před použitím si pozorně přečtete pokyny na obalu a postupujte podle toho
- Před použitím:** Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Podle potřeby jemně obracejte povrch, zrna P600.
- Použití:** Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm.

Plastový primer naneste v maximálně 2 tenkých vrstvách.

Po použití:

Po zaschnutí, bez broušení, lze znovu přestříkat všemi lakovacími systémy. Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***