



TECHNICKÝ LIST

EPOXY PRIMER 2:1

Číslo výrobku:	14554
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / Plnič
Obecná charakteristika:	2K epoxidový základní nátěr je bezchromátový plnič na bázi epoxidové pryskyřice pro efektivní lakování užitkových vozidel a autoopravy. Vynikající tekutost, rychlé schnutí a vynikající pohlcování prachu ze spreje umožňují rychlou přetíratelnost při současném optimálním zachování lesku. Mimořádně vhodný jako základ pro polyesterové tmely.
Charakteristika produktu:	vynikající tekutost, rychlé schnutí a vynikající pohlcování prachu ze spreje, rychlé schnutí, lze přelakovat již po cca 45 minutách, vysoké zachování lesku aplikací mokrý na mokrý, přilnavost na ocel, hliník a pozinkovaný plech.
Fyzikální a chemické vlastnosti:	
Báze:	kombinace epoxidové a polyamidové pryskyřice
Barva:	světle šedá
Specifikace:	satén mat DIN 67530 Specifická hmotnost: 1,3-1,4 g/cm ³ DIN 51757 Viskozita: tixotropní
Obsah VOC:	Limitní hodnota EU pro produkt (kat. B/c): 540 g/l tento výrobek obsahuje max. 540 g/l VOC /4,50 lbs/gal/
Aplikace:	
Podmínky zpracování:	od + 10 ° C až do 80% relativní vlhkosti vzduchu
Vhodné podklady:	železo, ocel, hliník, pozinkovaný plech (vyjma žárového pozinku), zbrúšené staré nátěry
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, rzi, odmaštěný a zbrúšený
Poměr tužení:	2 : 1 255 – epox.tužidlo

Proces aplikace:	2K epoxidový základní nátěr lze aplikovat stříkáním Aplikace (vzduch): Viskozita: 16-18 s 4mm DIN Tryska: 1,2-1,6 mm Tlak: 2 bary Počet vrstev: 1-2
Ředidlo:	ředidlo (přidat 10-25 %)
Čas sušení:	na prach: po cca 10-15 min Další vrstvu lze nanést: po cca 30-45 min, v závislosti na tloušťce laku Brousitelný: po cca 6-8 hod při 20 °C
Přelakovatelné tmely:	Přetíratelný tmely po 30 minutách při 60°C nebo 1-2 hodinách při pokojové teplotě. nenanášejte film o tloušťce větší než 25 µm (1 tenká vrstva), pokud budou pro přetírání použity tmely 5 hod
Doba zpracovatelnosti:	2K epoxy primer 25-50 µm tloušťka suchého filmu
Základní nátěr:	1K a 2K nátěry
Vrchní nátěr:	9-10 m ² /l (do 35 µm tloušťky suchého filmu)
Spotřeba:	po 48 hodinách je možné brousit
Speciální poznámky:	
Po použití:	Nářadí očistěte ihned po použití, v případě potřeby nitro ředidlem. Mlhu ze spreje očistěte okamžitě nitro ředidlem. Zaschnou barvu odstraňte odstraňovačem silikonu.
Bezpečnostní instrukce:	<ul style="list-style-type: none">• Držte mimo dosah dětí• Skladujte na dobře větraných místech• Skladujte mimo dosah jídla, nápojů a krmiva pro zvířata• Zabraňte kontaktu s kůží a očima• Noste ochranné oblečení, rukavice, brýle a obličejovou ochranu• při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Skladování:	3 roky v originálním neotevřeném balení

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list*.*