

TECHNICKÝ LIST

revize: 3.9.2021

SOFT & PERFECT BODYFILLER

Objednáací číslo:	15757
Barva:	zelená
Určený způsob použití:	Opravy automobilů
Obecná charakteristika:	Samonivelační 2K polyesterový SOFT tmel s nízkou viskozitou pro vyrovnání prohlubní a nerovností při opravách automobilů. Vyznačuje se velmi hladkým povrchem bez pórů, což umožňuje vynechat aplikaci jemného tmelu. Brousitelný po velmi krátké době schnutí. Přílnavý k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným podkladům, sklolaminátu a dřev. Žádné prohýbání plniva.

Proces přípravy:**Tužidlo:** tužidlo (v tubě)**Míchací poměr:** barva + tužidlo 100:2 podle váhy**Doba zpracovatelnosti při 20 °C:** cca. 3-4 m**Podmínky zpracování:**

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %. Bodyfiller na bázi polyesteru již nevytvrzuje při teplotě pod +10 °C.

Schnutí	Brousitelné
Teplota 20 °C	15-20 minut
Teplota 60 °C	5-10 minut

Tipy na zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrchy mírně zdrsňte. Odstraňte staré nátěry. Neaplikujte na termoplastické nebo kyselé produkty (wash-primer). Dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3 % tužidla! Nedostatečné nebo příliš mnoho tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy. Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být natřen. Vadná místa zbavte koroze na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P 80/150. Po zaschnutí použijte brusný papír P 150 / 240 pro suché broušení. Před aplikací tmelu celý povrch obruste suchým brusným papírem P 240 / 360 do matného povrchu. V případě prací na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. Nepřetírejte bez izolace povrchu 1 K nebo 2 K plničem. Bodyfiller lze brousit pouze za sucha.

Regulace VOC:

Limitní hodnota EU: Kategorie B/b 250 g/l
Tento produkt obsahuje max. 10 g/l.

Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*