


TECHNICKÝ LIST**POLYURETANOVÁ TĚSNÍCÍ HMOTA**

Číslo položky:	37511, 37521, 37531
Barva:	černá, šedá, bílá
Určený způsob použití:	Výrobek pro opravy laku / PU hmota
Obecná charakteristika:	Elastické lepidlo na lehké stavební materiály, krycí desky, těsnění/krytiny, akustické stropní desky, podlahové lišty a dveře, parapety, dřevěné, kovové nebo plastové rámy oken a dveří.
Fyzikální a chemické vlastnosti:	
Chemická základ:	polyuretan
Vulkanizační mechanismus:	vytvrzení vlhkostí
Specifická váha:	1,30±0,03 gr/cc
Doba zpracovatelnosti při 23 °C a 50% relativní vlhkosti:	± 60 min
Doba vytvrzení při 23 °C a 50% relativní vlhkosti:	2,5 mm/24h
Tvrdość shore A (DIN 53505):	40
Prodloužení při přetržení (DIN 53504):	větší než 450%
Modul pružnosti při 100% (DIN 52455):	±0,6N/mm ²
Pevnosť v tahu (DIN 53504):	±1,6
Elastické zotavení (DIN 52458):	N/mm ² 85%
Přípustný pohyb kloubu:	25% celkové kapacity pohybu
Teplota pro aplikaci:	+5°C až +35°C-40°C
Teplotní odolnosť:	+80°C



Ošetření starých povrchů: očistit, osušit, odstranit olej/mastnotu, zbavit rzi



Míchání: připraveno k použití



ruční nebo pneumatická pistole (dodáváno s teleskopickou pistolí)

Pro účely lepení: nanášejte bodově nebo nanášejte na připravené povrchy a poté pevně přitlačte díly, které mají být spojeny dohromady.



Sušení na vzduchu při 20 °C

Sušení:

úplná polymerace

po 24 hodinách



Nesmí se brousit

Omezení:

- Lze přetírat. Některé nátěry však mohou prasknout, pokud dojde k pohybu, doporučuje se provést předběžné testy
- Maximální roztažení a smrštění by nemělo přesáhnout 12,5 % průměrné šířky spáry.
- Vyvarujte se vystavení vysokým hladinám chlóru (vyvarujte se utěsnění spojů v chlorovaných bazénech).
- Neaplikujte na podklady opatřené silikonovými tmely.
- Vyhněte se kontaktu opravovaného místa s alkoholem a čistícími rozpouštědly během vytvrzování.
- Neaplikujte, pokud existuje možnost prostupu vlhkosti a výparů z podkladu, protože to může způsobit bublinky v tmelu.
- Při aplikaci tmelu se vyhněte vzduchovým bublinám.
- Vzhledem k tomu, že se tmel vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, umožněte dostatečné působení vzduchu.
- Lepené prvky mohou vyžadovat dodatečné držení nebo podporu během doby vytvrzování
- Nemělo by se používat pro strukturální zasklení.

Skladovatelnost:

12 měsíců (neotevřená nádoba)

Teplota skladování:

5-25 °C



Chraňte před slunečním zářením



Chraňte před vlhkem

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
info@chamaeleon-produktion.de

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.