

TECHNICKÝ LIST**TĚSNÍCÍ HMOTA NATÍRATELNÁ****Číslo výrobku:** 37650**Barva:** šedá**Určený způsob použití:** Výrobek pro autoopravárenství / nátěr

Obecná charakteristika: Chamäleon PU TĚSNÍCÍ HMOTA NATÍRATELNÁ je jednosložkový těsnící tmel používaný při opravě automobilů, k utěsnění svárů mezi díly karoserie, podběhů kol atd. Snadná aplikace štětcem. Přílnavost na kov, pozinkované plechy, základní nátěry i staré vrstvy. Trvale flexibilní. Vhodné k utěsnění svarů a jiných spojů vozidel a strojů. K utěsnění předního spojleru a zadního krytu a také překrývajících se spojů v zavazadlových a motorových prostorech, kabinách, atd.

Vlastnosti:

- Vynikající přílnavost
- Aplikace štětcem
- Trvale flexibilní
- Přetíratelné 1K i 2K nátěrovými systémy
- Dobrá vertikální stabilita, nestéká
- Odolné vůči vodě, olejům, slabým kyselinám a zásadám

Specifikace:**Pevný obsah:** 61-63 %**Specifická hmotnost:** cca. 1,22 g/cm³**konzistence:** pasta**oděr:** 30 - 60 min při 20 °C / 65 % relativní vlhkosti)**vytvrzení:** cca. 24-48 h (20 °C / 65 % relativní vlhkosti)**teplotní odolnost:** -25 °C až + 80 °C**Proces přípravy:****Tužidlo:** -**Míchací poměr:** -**Ředění:** -**Zpracovatelnost při 20 °C:**

Aplikace:

Aplikační metoda	Tlak	Tryska
štetcem	--	--

Stříkáací operace	DFT	Spotřeba
--	--	--

Flash-off time
--

sušení	
teplota 20 °C	--

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Pracovní teplota musí být nejméně +5 °C a max. +35 °C.

Tipy zpracování:

Vhodné podklady: ocel, pozinkované kovové povrchy, natřené povrchy a staré laky. Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý, zbavený rzi, prachu, mastnoty, oleje a jiných nečistot. Obtížné podklady předem napenetrujte a vyzkoušejte přilnavost. Na testovaném kusu zkontrolujte přilnavost a požadovaný odpor. Při nanášení štetcem se vyhněte vzduchovým bublinám. Po 30 minutách lze přetírat 1K nebo 2K nátěry. Při přetírání 2K lakovacími systémy se doporučuje sušení přes noc. Chamäleon PU nátěrovou hmotu lze nanášet v tenkých vrstvách nebo rozetřít na větší povrchy.

Regulace VOC:

Mezní hodnota EU: Kategorie B/c 540 g/l Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:

objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.