

TECHNICKÝ LIST**CHAMÄLEON STRÍKACÍ TMEL**

Objednací číslo:	26701
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / příprava
Obecná charakteristika:	vysoce kvalitní, rychleschnoucí tmel na vyplnění malých nerovností na upravené a neupravené podklady ze dřeva, kovu a hliníku. Vhodný základní nátěr jako předúprava pro stříkání všemi lakovacími systémy (alkydová pryskyřice, nitrocelulóza, 1K a 2K akrylové laky)
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• Rychleschnoucí• Výborné krytí• Chrání před korozi• Snadno brousitelný za mokra i za sucha (od P400)• Vynikající plnicí vlastnosti• Výborná přilnavost• Lze znovu přestříkat všemi lakovacími systémy
Technická charakteristika:	
Obsah:	400 ml
Základ:	akrylová pryskyřice
Barva:	běžovo-žlutá
Obsah VOC:	přibližně 75% w/w
pevný obsah:	přibližně 25% w/w
lesk:	satén mat
Kryvost:	1,25 až 1,75 m ²
Suchý na prach:	po 5 až 10 minutách
Tack free:	po 10 až 20 minutách
Vytvrzené/schopen dýchat:	po 2 hodinách
Teplotní odolnost:	do 110°C

Pokyny k použití:

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a varovné texty na štítku a dodržujte je!

Před použitím:

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch zbruste.

Použití:

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měla být cca 25 až 30 cm.

Po použití:

Lak naneste v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy vždy sprej protřepejte. Po použití vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz [Bezpečnostní list](#).