

TECHNICKÝ LIST

PLASTOVÝ PRIMER

Objednací číslo: 14094, 14095

Barva: transparentní - stříbrná

Použití: Chamäleon 1K –základ na plasty je vhodný pro téměř všechny syntetické komponenty použité v autě: ABS, EP-laminát, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM,PPO, PUR tvrdý a měkký, PVC.
Spotřeba: 8-10 m²/l

Postup přípravy:

Tužidlo: -

Míchací poměr: -

Tužidlo: -

Viskozita nástřiku 4 mm DIN: 12-15 s

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: -

Aplikace:

Aplikační metoda	Tlak	Tryska	Počet vrstev
Stříkací pistole	3-4 bary	1,2-1,4 mm	1

Floušťka vrstvy/suchého filmu	3-5 µm, vyhněte se silné vrstvě
Doba schnutí	Cca 10 minut

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Sušení	Doba přelakování	Na prach	Na dotek	Plně vytvrzené
Teplota podkladu 20 °C	10 min			
Teplota podkladu 60 °C				

Značky:

Viz doporučení „náter na plasty“ L7

Označení VbF vyhláška o nebezpečných materiálech

1L plastový primer Al lehký hořlavý, Xn zdraví škodlivý, obsahuje xylen



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Skladování: minimálně 3 roky při skladování v těsně uzavřených originálních obalech.
Všechny produkty by měly být zlikvidovány v souladu s předpisy orgánů ochrany životního prostředí.

Chraňte své životní prostředí!

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz*



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

*Pro informace o bezpečnosti viz **Bezpečnostní list.***