

TECHNICKÝ LIST

BARVA NA NÁRAZNÍKY

Objednací číslo: 26314 (šedá), 26334 (černá)

Určený způsob použití: v autoopravárenství/příprava

Obecná charakteristika: Vysoce kvalitní sprej na opravu a renovaci plastových nárazníků, k udržování vzhledu původní struktury.

Vlastnosti produktu:

- Excelentní kryvost
- Trvalá barva, trvalý lesk
- Odolný proti škrábancům, a nárazům
- Odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům
- Vynikající přilnavost
- Zachovává původní strukturu nárazníků

Fyzikální a chemické vlastnosti:

obsah:	400 ml
základ:	alkyťová pryskyřice
obsah VOC:	cca 84% w/w
obsah pevných částic:	cca 16% w/w
lesk:	saténový matný
vydatnost:	2 nárazníky
na prach:	po 20-30 minutách
na dotek:	po 1 hodině
vytvrzené/přelakovatelné:	po 24 hodinách
teplotně odolný:	do 110 °C

Použití:

Před použitím si pozorně přečtete pokyny na obalu a postupujte podle toho

Před aplikací:

- Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu.

Aplikace:

- Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování 15-25 °C
- Před použitím důkladně sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek.
- Stříkejte ze vzdálenosti cca 25-30 cm.
- Nanášejte v několika tenkých vrstvách, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Po použití:

Po použití vyčistěte ventil (otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte trysku a držte po dobu přibližně 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášeného laku.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE