



TECHNICKÝ LIST

SPREJ SE ZLATÝM CHROMOVÝM EFEKTEM

- Objednací číslo:** 26726
- Určený způsob použití:** Opravy automobilů / Lakování
- Obecná charakteristika:** Speciální lak na bázi speciálních pryskyřic. Extra lesklý. Vhodný pro dekorace povrchů a předmětů, u kterých chceme vzhled podobný chromování. Použití v exteriéru i interiéru.
- Rychle schnoucí, dobrá kryvost, dobrá přilnavost, odolný proti otěru, proti poškrábání. Sprej s dlouhotrvajícím účinkem, nežloutne, bez pigmentů z těžkých kovů a plynů považovaných za škodlivé pro ozón.
- Aplikační cyklus:** Použijte sprej při teplotě 20-25 ° C, několik minut protřepávejte plechovku, nastříkejte asi 25-30 cm od ošetřovaného povrchu, držte jej ve svislé poloze. Pro dosažení homogenní aplikace produktu je vhodné nádobu během používání občas protřepat. Pro dosažení nejlepšího efektu je nutné aplikovat několik velmi tenkých vrstev překřížených nejprve svisle a poté vodorovně, přičemž mezi jedním a druhým vyčkejte alespoň 20-30 sekund. Maximálního zrcadlového efektu je dosaženo na hladkých a nesavých površích.
- Praktické typy:** Při nízkých teplotách předehejte láhev v horké vodní lázni na teplotu 20 – 25° C. Nepoužívejte jiné zdroje tepla jako plameny, radiátory, krby, kamna, sluneční světlo, vyhřívané povrchy atd. Neaplikujte v přítomnosti nadměrné vlhkosti a teplot pod 15° C. Odstraňte barvu acetonem a/nebo ředidlem.

Vlastnosti a další technické informace:

Vzhled a povrchová úprava: Extra lesklý efekt zrcadlení

Teoretická spotřeba

V jedné vrstvě m²/balení (400 ml): 1-1,5 podle odstínu a lakovaných podkladů

Venku/Uvnitř

(expoziční lakovaného předmětu): ne/ano

Proces aplikace:

Příprava povrchu:

Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Části, které se nemají ošetřovat, musí být předem zakryté. Počet navrhovaných vrstev vždy závisí na běžné nasákavosti povrchu. Povrchy s vyšší absorpcí vyžadují více vrstev. Na určité podklady se doporučuje použít vhodný základní nátěr.

Aplikace:

Viz aplikační cyklus

Hlavní povrchy: dřevo, proutí, železné povrchy, hliník, mosaz, měď, bronz, kameny, kamenina, terakota, papír, karton, ABS, PVC a přetíratelné plasty.

Důležité poznámky:

Zrcadlový efekt je zachován minimálně 12 měsíců.

Účinek se postupem času postupně vytrácí. Původní efekt lze obnovit nanesením nových vrstev barvy.

Manipulace s předměty natřenými přípravkem nezpůsobuje skvrny ani fleky.

Nejlépeších výsledků dosáhnete na hladkých a předem upravených površích s lesklým černým pozadím.

Odolává teplotám 100-120°C.

Uzávěr získaný galvanickým nanášením barvy neodpovídá věrně efektu získanému použitím spreje.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Sušení | | Na dotek | Celková doba schnutí |
| Teplota podkladu | 20 °C, 60% relativní vlhkost vzduchu | 15-25 min | 24h/36h v závislosti na tloušťce |

Životní prostředí:

Víčka a obaly jsou z recyklovatelného materiálu. Prázdnou nádobu vyhodte do vhodných recyklačních nádob.

Nádoby se zbytky barev musí být likvidovány ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.