

TECHNICKÝ LIST

AEROSOL PRIMER PRO

Číslo výrobku:	26142								
Barva:	šedá								
Použití:	Výrobek na lakování automobilů/ Základní nátěr								
Obecná charakteristika:	Rychleschnoucí univerzální 1K základní nátěr s vynikající přilnavostí, ochranou proti korozi a plnicími vlastnostmi pro všechny kovové povrchy a běžné plasty používané v automobilovém průmyslu. Lze použít jako základní nátěr nebo plnič v závislosti na tloušťce filmu. ▪ plnič a základní nátěr zároveň ▪ velmi dobrý průtok ▪ svařitelné ▪ přetíratelný všemi standardními vodou ředitelnými základními laky a 1K a 2K krycí systémy Podklady: <table><tr><td>▪ tovární základní nátěry</td><td>▪ starý nátěr</td></tr><tr><td>▪ polyesterový tmel</td><td>▪ plasty</td></tr><tr><td>▪ hliník</td><td>▪ ocel</td></tr><tr><td>▪ železo</td><td></td></tr></table>	▪ tovární základní nátěry	▪ starý nátěr	▪ polyesterový tmel	▪ plasty	▪ hliník	▪ ocel	▪ železo	
▪ tovární základní nátěry	▪ starý nátěr								
▪ polyesterový tmel	▪ plasty								
▪ hliník	▪ ocel								
▪ železo									

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Základ: kombinace přyskyřice

Vůně: rozpouštědlo

Spotřeba: 1.0 m²

DFT: základní nátěr (1 vrstva) 15 µm; plnivo (2 - 3 vrstvy) 30 - 60 µm

Teplotní odolnost: do 150°C

Předúprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený rzi a mastnoty. Odstraňte staré nátěry nebo základní nátěry, které nevytvrdly nebo nejsou zdravé.

PROCES APLIKACE:

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být od +12 °C do +25 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.

Tipy na zpracování:

- Odmastěte povrch
- Používejte respirátor (doporučuje se typ A2/P3)
- Aerosol by měl mít pokojovou teplotu
- Před použitím protřepejte aerosol po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek
- Nanášejte v 1 - 3 vrstvách, tloušťka suchého filmu 15 - 60 µm
- Vzdálenost od povrchu by měla být přibližně 20 - 30 cm
- Mezi jednotlivými nástriky dodržujte dobu odvětrání 2 - 3 minuty (v závislosti na tloušťce vrstvy)
- Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a stiskněte trysku po dobu přibližně 5 sekund)

Sušení	Bez prachu	Na dotyk	Přetíratelný
Teplota objektu 20 °C	5 min	10 min	40 min
IR-sušení střední vlna *			10 min

*Teplota objektu by neměla být vyšší než 60 - 70 °C

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášeného laku.

Broušení:

- Broušení za sucha s P400/500
- Mokrý broušení sP800/1000

Regulace VOC:

Limitní hodnota EU: Kategorie B/e 840 g/l

Tento produkt obsahuje max. 654,6 g/l VOC

Doba použitelnosti:

120 měsíců v těsně uzavřeném originálním obalu

Toto vydání nahrazuje všechny případné dřívější verze.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list