

## TECHNICKÝ LIST

# MASKOVACÍ PÁSKY

**Objednací číslo:** 48212, 48222, 48242, 48252

**Určený způsob použití:** Maskování karoserie při lakování

### Technická charakteristika:

Teplotní odolnost: 90 °C/60 min  
Šířka: 18mm\*50m, 24mm\*50m, 36mm\*50m, 48mm\*50m

### Vlastnosti fólie:

Typ fólie: Impregnovaný krepový papír  
Tloušťka: 125 µm  
MD pevnost v tahu: 38 N/cm  
Prodloužení do přetržení: min 7%

### Vlastnosti lepidla:

Typ lepidla: Pryskyřice na rozpouštědle  
Barva: hnědá  
Přílnavost k ocelovému plechu: 2,3 N/cm

**Před použitím:** Pečlivě zkontrolujte, zda jsou kontaktní plochy zcela suché a čisté od oleje, mastnoty a prachu.

**Skladovací podmínky:** cca 21 °C a 50% relativní vlhkost

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:*  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)

*Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*